



WŁAŚCIWOŚCI :

Pasta tiksotropowa
Łatwa do nakładania i mieszania
Doskonale przyleganie na pionowych powierzchniach
Dobre łączenie z różnymi materiałami

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE			
	ŻYWICA	UTWARDZACZ	MIESZANINA
Proporcja mieszania - wagowo	100	100	
Proporcja mieszania - objętość.	100	90	
Kolor :	Ciemno-czerwony	Żółty	Brązowy
Gęstość w 25°C	1,22 - 1,26	1,34 - 1,38	1,27 - 1,31
Czas życia (500 g) w 25°C			55 - 65 min

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I CIEPLNE			
Twardość*	(ISO 868-85)	Shore D 15	74
Temperatura zeszklenia TG *	(TMA - METTLER)	°C	50
Wytrzymałość na ściskanie*	(ISO 604-93)	MPa	30
Moduł sprężystości w zginaniu*	(ISO 178-93)	MPa	1 400
Wytrzymałość na zginanie *	(ISO 178-93)	MPa	32
Czas całkowitego utwardzenia		dni	3

* właściwości otrzymane na standardowych próbkach po utwardzeniu przez 3 dni w temperaturze pokojowej.



FASTIK 7 MN

SZPACHLA EPOKSYDOWA

ZASTOSOWANIA :

Fastik 7 jest dwuskładnikową szpachlą epoksydową przeznaczoną do wykonania wzmocnień i wypełnień.

WYTYCZNE STOSOWANIA:

Mieszać w proporcji 100 / 100 wagowo. Mieszać szpatułką aż do uzyskania jednolitego koloru.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY :

Zwykłe środki bezpieczeństwa powinny być zachowane podczas pracy z tym produktem :

- zapewnić dobrą wentylację
- nosić rękawice i okulary ochronne
- nosić ubranie ochronne (wodoodporne)

Szczegółowe informacje zawarte są w kartach charakterystyki żywicy i utwardzacza.

PRZECHOWYWANIE :

Okres przechowywania wynosi 12 miesięcy w suchym miejscu w oryginalnych nie otwieranych pojemnikach w temperaturze pomiędzy 15 i 25°C .

OPAKOWANIA :

ZYWICA	UTWARDZACZ
6 x 0,8 kg	6 x 0,8 kg
1 x 10 kg	1 x 10 kg

GWARANCJA :

Wszystkie informacje zawarte powyżej są rezultatem badań i testów przeprowadzonych w naszym laboratorium w ściśle określonych warunkach. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za określenie przydatności (w swoich warunkach) produktu AXSON (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. AXSON gwarantuje zgodność swojego produktu z jego specyfikacją lecz nie może zagwarantować jego kompatybilności z jakimkolwiek szczególnym zastosowaniem. AXSON odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za zniszczenia lub wypadki, które spowodowane zostały użyciem jego produktów. Odpowiedzialność AXSON jest ściśle ograniczona do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu nie zgodnego z jego specyfikacją.

Przedstawiciel w Polsce :	AMOD - Andrzej Modrzewski 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 tel. / fax. (22) 633-85-06 tel. (22) 669-39-76 tel. komórkowy (602) 26-11-15
INTERNET:	www.amod.pl oraz www.amod.com.pl e-mail:info@amod.com.pl