

OPIS

Jednorodna płyta poliuretanowa uzyskiwana w procesie spieniania. Główne zastosowania to: makiety, wzorce stylistyczne, modele wzorcowe (przemysł samochodowy, lotniczy, jachtowy, itp.).

WŁAŚCIWOŚCI

- *Dobra odporność krawędziowa*
- *Bardzo dobra stabilność wymiarowa*
- *Jednolita, gładka powierzchnia po obróbce*
- *Brak kruchości i powierzchniowego ścierania ziaren*

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE		
Skład		Spieniona kompozycja poliuretanowa
Kolor		Różowy
Gęstość w 25 °C (kg.m ³)	ISO 2781 : 1996	450

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE W 23 °C			
Twardość	ISO 868 : 2003	Shore D	45
Wytrzymałość na zginanie	ISO 178 : 2010	MPa	12
Wytrzymałość na ściskanie	ISO 604 : 2002	MPa	10

WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE I INNE			
Temperatura zeszklenia (tg)	ISO 11359-2 : 1999	°C	65
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE) (+10 °C to +60 °C)	ISO 11359-2 : 1999	10 ⁻⁶ K ⁻¹	55

KLEJENIE

Bloki LABELITE 45 PK mogą być łączone za pomocą kleju Labelite Glue.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:

Zwykłe środki bezpieczeństwa powinny być zachowane podczas pracy z tymi produktami :

- *Zapewnić efektywną wentylację miejsca pracy*
- *Nosić rękawice, okulary ochronne oraz odzież ochronną*

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki tego produktu.

WARUNKI SKŁADOWANIA

Płyty muszą być składowane na płaskim podłożu w suchym miejscu. Nie mogą być narażone na gwałtowne zmiany temperatury.

WYMIARY BLOKÓW

1500x500x50mm

1500x500x75mm

1500x500x100mm

1500x500x150mm

GWARANCJA

Wszystkie informacje zawarte powyżej są rezultatem badań i testów przeprowadzonych w naszym laboratorium w ściśle określonych warunkach. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za określenie przydatności (w swoich warunkach) produktu AXSON (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. AXSON gwarantuje zgodność swojego produktu z jego specyfikacją, lecz nie może zagwarantować jego kompatybilności z jakimkolwiek szczególnym zastosowaniem. AXSON odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za zniszczenia lub wypadki, które spowodowane zostały użyciem jego produktów. Odpowiedzialność AXSON jest ściśle ograniczona do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu niezgodnego z jego specyfikacją.

DYSTRYBUCJA



AMOD - ANDRZEJ MODRZEWSKI
ul. RYDYGIERA 8, 01-793 WARSZAWA
TEL./ FAX. 22 633 85 06 ; TEL. / FAX. 22 669 39 76
TEL. KOMÓRKOWY 602 26 11 15
info@amod.com.pl www.amod.com.pl