

SZPACHLE I PASTY MODELOWE



M 380 żywica

M 10 utwardzacz

EPOKSYDOWA SZPACHLA

GĘSTOŚĆ 0,75 - OBRABIALNA PO 4 H.



ZASTOSOWANIE :

Szpachla nakładana ręcznie wykorzystywana do szybkich reperacji powiechchni modelu wykonanego z pasty SC 380.

WŁAŚCIWOŚCI :

- łatwa obróbka (mechaniczna lub ręczna)
- mieszanie ręczne lub mechaniczne
- gęstość zbliżona do pasty modelowej SC 380
- dobra adhezja do różnych podłoży (laminat, pianka PU, płyty modelowe, polistyren itp.)
- niska egzotermia
- bardzo dobry stan powierzchni po obróbce

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE			
	ŻYWICA M 380	UTWARDZACZ M 10	MIESZANINA
Proporcja mieszania wagowo	100	40	
Proporcja mieszania objętościowo	100	53	
Postać	Pasta	Pasta	Pasta
Kolor	Szary	Biały	Szary
Gęstość w 25°C ISO 1675-1975	0.80	0.60	
Gęstość w 23°C ISO 2781-1988			0,75
Czas życia w 25°C (133 g) (min.)			30

WYTYCZNE STOSOWANIA :

Wymieszać dwa składniki ręcznie na płaskiej powierzchni. Po ujednorodnieniu kompozycji (jednorodny szary kolor świadczy o dobrym wymieszaniu produktu) nakładać w cienkich warstwach przy pomocy szpatułki. Doradzamy stosować grubość ok. 3 mm.
Odczekać przed obróbką aż produkt uzyska odpowiednią twardość.



M 380 żywica

M 10 utwardzacz

EPOKSYDOWA SZPACHLA

GĘSTOŚĆ 0,75 - OBRABIALNA PO 4 H.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU W 23°C

Twardość	ISO 868 : 2003	Shore D1	63
Po 24 h. w 23°C			
Po 16 h. w 70°C			64
Temperatura zeszklenia TG	ISO 11359-2 : 1999	°C	63
Po 24 h. w 23°C			
Po 16 h. w 70°C			75
Maksymalna grubość nakładania (w jednej operacji)		mm	5
Minimalny czas do rozformowania lub obróbki (dla gr. 3 mm)		h	4
Czas całkowitego utwardzenia w 23°C		h	24

* Średnie wartości uzyskane na standardowych próbkach / Czas utwardzania 7 dni w 23°C.

PRZECHOWYWANIE :

Czas składowania wynosi dla obu komponentów 12 miesięcy w oryginalnych nie otwieranych pojemnikach.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY :

W czasie pracy z produktem należy zachować odpowiednie środki ostrożności :

- lokal o dobrej wentylacji
- używanie rękawic i okularów ochronnych raz odzieży nie przepuszczającej wody

Dokładniejsze informacje zawarte są w kartach charakterystyki żywicy i utwardzacza.

OPAKOWANIE :

ŻYWICA
1 x 3,75 kg.

UTWARDZACZ
1 x 3 kg.

GWARANCJA :

Wszystkie informacje zawarte powyżej są rezultatem badań i testów przeprowadzonych w naszym laboratorium w ściśle określonych warunkach. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za określenie przydatności (w swoich warunkach) produktu AXSON (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. AXSON gwarantuje zgodność swojego produktu z jego specyfikacją lecz nie może zagwarantować jego kompatybilności z jakimkolwiek szczególnym zastosowaniem. AXSON odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za zniszczenia lub wypadki które spowodowane zostały użyciem jego produktów. Odpowiedzialność AXSON jest ściśle ograniczona do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu nie zgodnego z jego specyfikacją.

Przedstawiciel w Polsce :	AMOD - Andrzej Modrzewski	
	01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8	
	tel. / fax. (22) 633-85-06	tel. (22) 669-39-76
	tel. komórkowy (602) 26-11-15	
INTERNET:	www.amod.com.pl	oraz www.amod.pl e-mail:info@amod.com.pl