



RE 12500(-..) POLIOL
RE 1030 IZOCYJANIAN
 POLIURETANOWA ŻYWICA ELEKTRYCZNA
 PÓŁSZTYWNA



ZASTOSOWANIA :

Żywica odlewnicza do zastosowań mechanicznych i elektrycznych, przeznaczona do niskich i średnich napięć.

Przykłady: Zabezpieczanie cewek, transformatorów przed wpływem warunków zewnętrznych.

WŁAŚCIWOŚCI :

- Dwukomponentowa żywica poliuretanowa
- Półelastyczna
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Żywica zawiera wypełniacz
- Niska lepkość
- Łatwe przetwórstwo

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE			
	POLIOL	IZOCYJANIAN	MIESZANINA
Kompozycja			
Proporcja mieszania - wagowo	100	10	
Proporcja mieszania - objętościowo (25°C)	100	14	
Postać :	ciecz	ciecz	ciecz
Kolor: RE 12500 Polioliol (24) (54) (94)	beżowy niebieski czarny	ciemny bursztyn	beżowy niebieski czarny
Gęstość w 25°C ISO 1675 : 1988 ISO 2781 : 1996	1,7	1,22	1,66
Lepkość Brookfield LTV (mPa.s)	10 000	200	3800
Czas życia w 25°C - 200g : (min.) (24) (54) (94)			30 30 30
Gel Timer - TECAM			30

WYTYCZNE STOSOWANIA :

Przed każdym użyciem część B (poliol) musi zostać starannie wymieszana aż do otrzymania jednorodnej konsystencji oraz jednolitego koloru. Obie części muszą być mieszane w temperaturze pokojowej powyżej 18°C w proporcji podanej w karcie technicznej. Przed zalewaniem sprawdzić czy części lub zespoły są wolne od śladów wilgoci.

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I CIEPLNE W 23°C ⁽¹⁾			
Twardość	ISO 868 : 2003	Shore D1 / D15	50 / 45
Wytrzymałość na rozciąganie	ISO 37 : 2004	MPa	7,3
Wydłużenie całkowite przy zerwaniu	ISO 37 : 2004	%	35

(1) Wyniki otrzymane na standartowych próbkach po utwardzeniu 16 godzin w temp 80 °C



RE 12500(-..) POLIOL
RE 1030 IZOCYJANIAN
POLIURETANOWA ŻYWICA ELEKTRYCZNA
PÓLSZTYWNA

WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE ⁽¹⁾			
Temperatura użytkowania		°C	-50 / +120
Przewodność cieplna	ISO 2582 : 1978	W / mK	0,6
Temperatura zeszklenia	ISO 11359 : 2002	°C	5
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	ISO 11359 : 1999		
[-50, 0]°C		10 ⁻⁶ K ⁻¹	45
[+10, +120]°C			100
Absorbacja wody w 23°C przez 24 h	ISO 62 : 1999	%	0,5
Dyrektywa 2002/95/CE (ROHS)			Spełniona

WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE I IZOLACYJNE W 23 °C ⁽¹⁾			
Wytrzymałość dielektryczna	CEI 60243-1 E2 : 1998	kV / mm	21
50 Hz - 1 mm			
Stała dielektryczna ϵ (100 Hz)	CEI 60250 : 1969	-	7,4
Współczynnik strat $\tan \delta$ (100 Hz)	CEI 60250 : 1969	-	0,05
Oporność skrośna (1000 V)	CEI 60093 E2 : 1980	$\Omega \times \text{cm}$	1×10^{15}

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY :

Zwykłe środki bezpieczeństwa powinny być zachowane podczas pracy z tym produktem :

- zapewnić dobrą wentylację
- nosić rękawice, okulary i odzież ochronną

Szczegółowe informacje zawarte są w kartach charakterystyki składników tej kompozycji.

PRZECHOWYWANIE :

Okres składowania wynosi 12 miesięcy w oryginalnych nie otwieranych pojemnikach w temperaturze pomiędzy 15 i 25°C. Po otwarciu pojemnik należy szczelnie zamknąć pod osłoną gazu obojętnego (suche powietrze, azot itp.).

OPAKOWANIA :

POLIOL IZOCYJANIAN

GWARANCJA :

Wszystkie informacje zawarte powyżej są rezultatem badań i testów przeprowadzonych w naszym laboratorium w ściśle określonych warunkach. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za określenie przydatności (w swoich warunkach) produktu AXSON (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. AXSON gwarantuje zgodność swojego produktu z jego specyfikacją lecz nie może zagwarantować jego kompatybilności z jakimkolwiek szczególnym zastosowaniem. AXSON odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za zniszczenia lub wypadki, które spowodowane zostały użyciem jego produktów. Odpowiedzialność AXSON jest ściśle ograniczona do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu nie zgodnego z jego specyfikacją.

Przedstawiciel w Polsce :	AMOD - Andrzej Modrzewski 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 tel. / fax. (22) 633-85-06 tel. (22) 669-39-76 tel. komórkowy (602) 26-11-15
INTERNET: www.amod.pl www.amod.com.pl	e-mail: info@amod.com.pl