

**ZASTOSOWANIA :**

Ten epoksydowy system jest przeznaczony do wykonywania elementów dekoracyjnych, reklamowych, prototypowych itp.

WŁAŚCIWOŚCI :

Bardzo niska lepkość
Mieszanka samoodpowietrzająca
Bardzo dobra odporność na promienie UV
Wysoka przezroczystość
Zmienna twardość

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE**

	ŻYWICA	UTWARDZACZ	MIESZANINA
Proporcja mieszania - wagowo	100	27...90...108	
Proporcja mieszania - objętość.	100	30...100...120	
Postać :	Ciecz	Ciecz	Ciecz
Kolor :	Bezbarwny	Bezbarwny	Bezbarwny
Lepkość Brookfielda w 25°C	550 - 650 mPa.s	80 - 120 mPa.s	150 - 300 mPa.s
Gęstość w 25°C *	1.10 - 1.14	0.96 - 1.00	
Gęstość w 23°C **			1.03 - 1.07
Czas życia w 23°C ***			6 h.

* - wg ISO 1675-75

** - wg ISO 2781-88 (próbka utwardzona)

*** - mierzony na próbce 10 kg do momentu podwojenia się lepkości.

INFORMACJE DODATKOWE

Czas wstępnego utwardzenia :			
ilość od 50 g do 500 g		h.	72
ilość powyżej 500 g		h.	48
Twardość (ISO 868-85)		Shore A1 / A 15	77 / 45

Podana twardość odnosi się do proporcji mieszania 100 / 100 (objętościowo) - inne twardości - patrz wykres.

WYTYCZNE STOSOWANIA :

Odważyć żywicę i utwardzacz w odpowiedniej do rządanej twardości proporcji. Wymieszać dokładnie odważone składniki aż do uzyskania jednorodnej kompozycji. Podczas mieszania produkt może zmienić kolor na lekko żółtawy jednakże podczas procesu utwardzania kompozycja uzyska idealną bezbarwność.

Aby otrzymać najwyższą twardość zalecane jest użycie proporcji 100 / 50 (objętościowo).

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY :

Zwykłe środki bezpieczeństwa powinny być zachowane podczas pracy z tym produktem :

- zapewnić dobrą wentylację
- używanie rękawic, okularów i ubrania ochronnego

Dokładniejsze informacje zawarte są w kartach charakterystyki obu składników kompozycji.

PRZECHOWYWANIE :

Okres składowania wynosi 12 miesięcy w oryginalnych nie otwieranych pojemnikach przechowywanych w temperaturze pomiędzy 15 i 25°C .

OPAKOWANIA :

	ZYWICA	UTWARDZACZ
butelki	6 x 1.05 kg	butelki 6 x 0.95 kg
bańka	1 x 5.26 kg	kanister 1 x 4.74 kg
beczka	1 x 220 kg	beczka 1 x 200 kg

GWARANCJA :

Wszystkie informacje zawarte powyżej są rezultatem badań i testów przeprowadzonych w naszym laboratorium w ściśle określonych warunkach. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za określenie przydatności (w swoich warunkach) produktu AXSON (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. AXSON gwarantuje zgodność swojego produktu z jego specyfikacją lecz nie może zagwarantować jego kompatybilności z jakimkolwiek szczególnym zastosowaniem. AXSON odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za zniszczenia lub wypadki, które spowodowane zostały użyciem jego produktów. Odpowiedzialność AXSON jest ściśle ograniczona do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu nie zgodnego z jego specyfikacją.

Przedstawiciel w Polsce :

AMOD - Andrzej Modrzewski
01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8
tel. / fax. (22) 633-85-06 tel. (22) 669-39-76
tel. komórkowy (602) 26-11-15

INTERNET: www.amod.pl oraz www.amod.com.pl

e-mail:info@amod.com.pl

Str. 2 / 3 04072002



